Project: Suivi RN 18 | Project No.: Ref 008/2020

Client: DTP
Location: Medea
Date: 2020-03-03

# IN-SITU DENSITY MEASUREMENT

Standard: NF P94-061-1

**Test:** DOC N°=1
**Company:** ENTP
**Device:** Sand-Cone Method
**Layer:** Base course
**Material:** Gravel 0/25
**Max dry density=** 1,93 t/m³
**OPM Moisture content=** 5,9 %

| No. Measure | Location | Position | Dry density | Moisture content | DOC (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02+000 | G | 1,90 | 4,50 | 98,45 |
| 02 | 02+100 | D | 1,87 | 4,80 | 96,89 |
| 03 | 02+200 | M | 1,85 | 4,50 | 95,85 |
| 04 | 02+300 | G | 1,90 | 4,90 | 98,45 |
| 05 | 02+400 | D | 1,88 | 5,10 | 97,41 |
| 06 | 02+500 | M | 1,89 | 5,20 | 97,93 |
| 07 | 02+600 | D | 1,84 | 5,50 | 95,34 |
| 08 | 02+700 | D | 1,86 | 5,10 | 96,37 |